



1951

Obalovna Boskovice, s.r.o.
Rovná 2146, 680 01 Boskovice
10

1951-CPD-115201

CSN EN 13108-1 (NA CSN EN 13108-1)

Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek s velkým dopravním zatížením

ACL 16S PMB 45/80-60

Obalovna Boskovice - obalovací souprava ASKOM VS 3T
0025

Všeobecné požadavky + empirické požadavky ¹⁾²⁾		Zjištěná hodnota při zkoušce typu	
Mezerovitost V_m ³⁾			4,8 %
- minimální		$V_{\min 4,0}$	---
- maximální		$V_{\max 6,0}$	---
Mezerovitost směsi kameniva VMA		NR	15,3 %
Stupeň vyplnění mezer VFB ⁴⁾			68,4 %
- minimální		NR	---
- maximální		NR	---
Minimální odolnost proti působení vody $ITSR$		$ITSR_{80}$	97,0 %
Teplota směsi		155 °C - 180 °C	
Zrnitost (propad)	síto 31,5 mm	100 %	100 %
	síto 22,4 mm	100 %	100 %
	síto 16 mm	90-100 %	99 %
	síto 11,2 mm		83 %
	síto 8 mm	52-72 %	69 %
	síto 4 mm	34-54 %	50 %
	síto 2 mm	24-40 %	32 %
	síto 1 mm		21 %
	síto 0,5 mm		15 %
	síto 0,25 mm		11 %
	síto 0,125 mm	5-13 %	8 %
	síto 0,063 mm	4-10 %	6,7 %
Obsah pojiva B		$B_{\min 4,1}$ ⁴⁾	4,4 %
		$B_{\text{vol, min}9,8}$	10,4 %
Marshallovy hodnoty	Stabilita podle Marshalla S	NR	13,9 kN
	Přetvoření podle Marshalla F	NR	3,7 mm
Stékavost pojiva D		NR	---
Odolnost proti trvalým deformacím			
- malé zkušební zařízení :			
maximální poměrná hloubka vyjeté koleje PRD_{AIR}		$PRD_{\text{AIR} 3,0}$	1,8 %
maximální přírůstek hloubky vyjeté koleje WTS_{AIR}		$WTS_{\text{AIR} 0,05}$	0,02 mm

1) Uváděné zkušební podmínky byly vybrány podle ČSN EN 13108-20, ČSN EN 13108-1

2) Požadavky pro zkoušku typu

3) V_m pro kontrolní zkoušky 3,0 - 8,0 % objemu

4) Doporučený údaj